

**JUNTA FLEXIBLE
DURCOT®EPX 100**

**RESANADOR
PARA JUNTAS**

DOS COMPONENTES



DC Durcot

Ficha Técnica

Durcot®

Resanador para juntas Durcot® EPX 100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema epóxico flexible de dos componentes 100% sólidos, especialmente para las juntas de concreto horizontales de color gris.

APLICACIONES

Se usa en las juntas de concreto.
Se usa en superficies horizontales como recubrimiento antiderrapante.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar en superficies secas, libres de polvo y grasa.
2. No es recomendable aplicar en lugares abiertos
3. No se deberá aplicar en lugares con temperaturas superiores de 25°C.
4. Se deberá evitar las temperaturas bajas durante la aplicación.
5. No se deberá aplicar en pisos que tengan membrana de curado.
6. No deberá aplicar en pisos que tengan menos de 28 días.
7. No se aplicara en lugares expuestos al sol.

NOTA: Cuando se vaya a aplicar a temperaturas bajas se recomienda poner una muestra que determine si se puede o no aplicar en esa área.

PRESENTACIÓN

Parte A Resina 10.0 Kg
Parte B Endurecedor 1.0 Kg

APLICACIÓN

1. En las juntas donde se va aplicar deberán estar libres de polvo y grasa, así de cómo de cualquier material mal adherido o extraño.

2. Se deberán mezclar las cantidades o proporciones indicadas del Durcot® EPX 100 durante 3 minutos.

3. Vaciar la mezcla en la junta (esperar a que cure totalmente de 6-8 horas).

RENDIMIENTO

En una junta de 2cm X 2cm por 2.5 m se consume 1 Kg de Durcot® EPX 100.

ALMACENAMIENTO

Durcot® EPX 100 (RESINA Y ENDURECEDOR) se deberá guardar en sus recipientes originales, en lugares frescos, bien ventilados y bajo sombra. La temperatura no deberá ser superior a 30 °C, así mismo se deberá mantener fuera de cualquier chispa o fuego.

Fabricado por
Soluciones Demcot S.A. de C.V.

Monterrey,
Nuevo León.

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
	EPX 100	EPX100	
COLOR	GRIS	-----	GARDNER-HELLIGE
VISCOSIDAD	30,000 - 60,000	85 - 110	Cps @ 25°C
DENSIDAD	1.10 - 1.20	0.98 - 1.03	g/cm3
RELACIÓN MEZCLA	100	10	EN PESO
CURADO TOTAL	10 - 12		HORAS
POT-LIFE	60		MINUTOS
ELONGACIÓN	>50		%

Descargo de Responsabilidad

Esta información y todos los consejos técnicos adicionales se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte,. En particular, no se pretende ni se implica ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o garantía de las propiedades del producto. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio de acuerdo con el progreso tecnológico o desarrollos posteriores. El cliente no está eximido de la obligación de realizar una inspección y prueba cuidadosa. El rendimiento del producto aquí descrito debe verificarse mediante pruebas, que deben ser realizadas únicamente por expertos calificados bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.